

Fiche technique

DELTA®-FLEXX BAND F 100

Bande adhésive extensible universelle.
Applications intérieures et extérieures.



Caractéristiques	Méthode	Valeur
Description		
Application	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pour la réalisation de connexions coupe-vent entre les écrans de sous-toiture DELTA® et les fenêtres de toit et les conduits de ventilation. • Pour une connexion étanche des câbles sur tous les pare-vapeur DELTA®. • Pour une connexion étanche des coins intérieurs et extérieurs de DELTA®-DPC 500. • Pour une fermeture étanche aux odeurs des tubes de décharge. • Pour la réalisation de connexions étanches entre fenêtres et côtés de vantaux. Pour la réalisation de connexions étanches entre les fenêtres et les côtés de vantaux intérieurs. Également pour le raccordement étanche à l'air des pare-vapeur DELTA® avec les murs intérieurs. • Pour réaliser une connexion étanche au radon entre DELTA®-RADONSPERRE et les pénétrations. • Pour une réalisation étanche des coins intérieurs et extérieurs avec DELTA®-THENE. DELTA®-FLEXX BAND assure également une adhérence optimale de la jonction Support / DELTA®-THENE en pieds de mur.
Matériau	-	Butyle sur géotextile spécial protégé par un double film pelable.
Largeur du rouleau	-	100 mm
Longueur du rouleau	-	10 m
Propriétés d'adhérence		
Exigence pour la tension de surface du support	-	> 36 Mn/m
Divers		
Valeur S_d	EN 1931	> 100 m
Température de mise en oeuvre	-	+5 °C à +40 °C
Date limite d'utilisation	-	illimitée
Résistance à la température	-	-40 °C à +80 °C
Exigences du support	-	Suffisamment porteur, propre et stable, sec, sans poussière ni graisse.
Supports compatibles	<ul style="list-style-type: none"> • Écrans DELTA® • Films en PE/PP/PES/PA, membranes multi-couches métallisées, papier krafts • Panneaux en bois rabotés • Matières en plastiques rigides • Verre • Métaux • Certains supports sont moins propices à servir de support de collage (supports poreux tels que plaques de plâtre cartonnée, panneaux de fibres de bois, etc.) doivent être préparés avant collage avec un primaire d'imprégnation (DELTA®-HF PRIMER). En cas d'incertitude, un essai de collage sur place est recommandé. 	
Conditionnement	3 rouleaux/carton	
Nombre de cartons par palette	56 cartons/palette	

Le contenu de cette fiche de données décrit l'état actuel des connaissances au moment de la publication et ne prétend pas être complète. En cas de question ou de doute, merci de contacter DÖRKEN Benelux. La publication de cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes.

