

Fiche technique

DELTA®-TERRAXX ULTRA


Géocomposite de protection et drainage hautes performances avec capacité drainante élevée. Compatible avec des sollicitations extrêmes. Avec bord adhésif intégré.



Caractéristiques	Méthode	Valeur
Description		
Géocomposite associant un géotextile filtrant PP thermo-soudé sur une structure alvéolaire argentée en PE-HD vierge et destiné à la protection et au drainage des parois enterrées et des toitures-terrasses étanchées.		
Caractéristiques de la structure alvéolaire		
Matériau	–	PE-HD argenté (polymères vierges)
Épaisseur	EN ISO 9863-1	env. 0,9 mm
Hauteur des excroissances	–	env. 10 mm
Bords plats / Bords autocollants intégrés	–	Oui / oui
Nombre d'alvéoles par m ²	–	2.500 excroissances/m ²
Surface de contact	–	8.000 cm ² /m ²
Volume d'air entre les excroissances	–	7,9 l/m ²
Caractéristiques du géotextile		
Masse surfacique	EN ISO 9864	env. 260 g/m ²
Résistance au poinçonnement statique	EN ISO 12236	env. 2,9 mm
Ouverture de filtration O ₉₀	EN ISO 12956	env. 75 µm
Perméabilité à l'eau normalement au plan	EN ISO 11058	env. 0,012 m/s
Essai de perforation dynamique	EN ISO 13433	env. 22 mm
Résistance en traction MD/CD	EN ISO 10319	env. 20,0 kN/m
Détermination de la résistance au vieillissement dû aux cond. Climatiques (traction/élongation)	EN 12224	À couvrir dans les deux semaines suivant l'installation.
Caractéristiques de la nappe composite		
Masse surfacique	EN ISO 9864	env. 1.160 g/m ²
Résistance à la compression (court terme)	EN ISO 25619-2	env. 750 kN/m ² (0,75 N/mm ²) soit environ 75 tonnes/m ²
Résistance à la compression (charge permanente)	EN 25619-1	env. 350 kN/m ² (0,35 N/mm ²) soit environ 35 tonnes/m ²
Fluage en compression 1.000 heures	EN ISO 25619-1	< 4 % sous 200 kPa
Essai de fatigue	ANTEA	passé (400.000 cycles sous 350 kN/m ²)
Profondeur max. de mise en oeuvre	–	20 m
Résistance en traction MD/CD	EN ISO 10319	env. 30,9 kN/m / 30,6 kN/m
Élongation à la rupture MD/CD	EN ISO 10319	env. 65 % / 42 %
Durabilité	EN ISO 13438	Résistant pendant 100 ans dans des sols naturels avec 4 ≤ pH ≤ 9 et une température du sol ≤ 25 °C.
Capacité de drainage dans le plan		
Charge	Gradient hydraulique :	i = 0,02 i = 0,10 i = 1,00
20 kPa	EN ISO 12958	0,35 l/(s·m) 0,85 l/(s·m) 3,00 l/(s·m)
100 kPa		0,30 l/(s·m) 0,75 l/(s·m) 2,72 l/(s·m)
200 kPa		0,26 l/(s·m) 0,65 l/(s·m) 2,43 l/(s·m)

Le contenu de cette fiche de données décrit l'état actuel des connaissances au moment de la publication et ne prétend pas être complète. En cas de question ou de doute, merci de contacter Doerken SAS. La publication de cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes.



Caractéristiques	Méthode	Valeur
Divers		
Affaiblissement acoustique	Université RheinMain	jusqu'à 32 dB
Résistance aux températures	–	-30 à +80 °C
Dimension du rouleau	–	10,50 m × 2,40 m
Poids du rouleau	–	29,2 kg
Palettisation	–	15 rlx/palette
Conformité CE		EN 13252
Conformité aux normes/réglementations	–	DIN 18531, DIN 18533, DIN 4095, DTU 13.3, DTU 20.1, DTU 23.1, DTU 43.1, Asqual (géotextile)
Accessoires		
<ul style="list-style-type: none"> • VIS DELTA®-TERRAXX : Vis synthétique pour la fixation des nappes drainantes (DELTA®-TERRAXX par exemple) dans l'isolant thermique PSE/XPS d'épaisseur minimale 60 mm. Chaque boîte est livrée avec un embout à tête TORX TX40 pour un vissage facile. • PROFILÉ DELTA® : Profilé en PE-HD pour la finition en tête de parois enterrées. • PROFILÉ DELTA®-TERRAXX : Profilé PVC réglable en largeur de 60 à 100 mm, pour la finition en tête de parois enterrées dans le cas de la pose d'une nappe à excroissance drainante (DELTA®-TERRAXX par exemple) sur isolant rigide d'épaisseur maximale 100 mm. • CLOU ADHÉSIF DELTA® : Système complémentaire de maintien de la nappe à excroissances sur revêtement d'étanchéité, sans perçement. Idéal également pour le raccordement des lés. 		
Domaine d'emploi	Fonctions principales du géocomposite drainant	
 <p>Toitures-terrasses à fort trafic (p.e. parkings publics).</p>	Protection de l'étanchéité sous-jacente. Évacuation des eaux pluviales. Prévention des dommages causés par le gel et des efflorescences sur la chaussée.	
 <p>Toitures-terrasses accessibles aux véhicules lourds (p. e. voies d'accès aux véhicules de secours et pompiers)</p>		
 <p>Parois verticales enterrées : jusqu'à 20 m d'enfouissement. Ouvrages d'art et d'ingénierie (Drainage de tranchées couvertes, extrados de tunnels, parois berlinoises ...)</p>		