

LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt**Informations produit**

Description	Laque polyuréthane (PUR) mate à 2 composants, diluable à l'eau, pour le revêtement de supports fortement sollicités mécaniquement et chimiquement à l'intérieur/extérieur.
Destinations	Laque de finition polyuréthane bicomposant en phase aqueuse, d'aspect mat, pour intérieur et extérieur. Appropriée pour tous supports soumis à des agressions chimiques ou mécaniques, dans les lieux publics, hôpitaux, crèches, centres de stockage, espaces frigorifiques, cuisine, salles de bain, etc. Adaptée pour les supports en bois, dérivés du bois, métaux ferreux et non ferreux, PVC dur...
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Haute résistance à l'abrasion • Résistance à la transpiration des mains et aux produits chimiques • Adhérence directe sur le PVC dur (par ex. sur les fenêtres et les portes en plastique) • Décontaminable - utilisation dans les établissements médicaux, par ex. pour la rénovation de carrelages (avec certificat) • Résistant à la transpiration des mains et aux produits chimiques • Excellente adhérence et pouvoir couvrant • Très résistante à la lumière et aux intempéries • Application aisée et rapide • Sans odeur • Respectueux de l'environnement • Sans plomb, sans chromate selon la norme DIN 55944 • Aspect mat
Conditionnements	0,90 L Base + 0,10 L Durcisseur 2,25 L Base + 0,25 L Durcisseur
Teintes	Blanc
Nom de la base	Mix-Base 0 Incolore Mix-Base 3 Blanc
Usage	Intérieur et extérieur
Produits complémentaires	<p>LUCITE® 190 2K Epoxy Primer Aqua Couche de fond universelle à base de résine époxyde, diluable à l'eau, à 2 composants, pour supports rigides non absorbants, à l'intérieur et à l'extérieur.</p> <p>LUCITE® 110 ContactPrimer Fond spécial diluable à l'eau, mat, favorisant l'adhérence, à base d'une combinaison spéciale de liants.</p>

LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt

Produits complémentaires

LUCITE® 192/194 2K-PUR Xtrem Härter**Informations sur la certification du bâtiment selon la norme DGNB**

conformément au guide "Produits de construction dans la certification DGNB" version V1.2.1 - mars 2015

Groupes de produits

Vernis et lasures

Teneur en COV selon la directive 2004/42/CE

140

DGNB quality levels

Conforme aux niveaux de qualité 1 à 4 de la DGNB. Le produit est équivalent au RAL-UZ 12a en termes de teneur en COV.

Caractéristiques techniques

Liant

Polyuréthane

Degré de brillance

Mat

Viscosité

Le matériau est prêt à l'emploi après le mélange de la laque de base et du durcisseur.

Temps de séchage
20°C / 60% d'humidité relativeSec hors poussière
après**30 - 60 Minutes**

Recouvrable après

12 - 14 Heures

Sec à cœur après

5 - 7 Jours**Note de révision :**

Ne pas appliquer en cas d'exposition directe au soleil. N'effectuer les travaux que dans des conditions météorologiques appropriées (par exemple, ne pas appliquer le produit en cas d'humidité excessive, de précipitations, de brouillard, d'humidité stagnante ou de vent fort).

Dans des conditions idéales, il est possible d'appliquer deux couches de peinture par jour ouvrable.

Des températures basses et/ou une mauvaise aération et ventilation peuvent avoir un effet négatif sur le séchage.

Un délai maximal de 24 heures doit s'écouler entre la première et la deuxième couche. Dans le cas contraire, un ponçage intermédiaire intensif est nécessaire.

Rendement

Brosse / Rouleau

Pistolet

130 - 150 ml/m²**140 - 160 ml/m²**

La consommation dépend fortement du type d'application et de la capacité d'absorption du support.

Rendement

140 m²/L

Stabilité de la teinte
selon la fiche technique BFS n°
26

Classe: A

Densité

1,04 - 1,29 g/cm³

LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt

Stockage	Conserver le bidon dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel, dans son emballage d'origine fermé. A consommer rapidement après ouverture. La durée maximale de stockage pour le composant durcisseur est de 12 mois dans l'emballage non ouvert.
----------	--

Traitement

Outils d'application	Peindre, Rouleau, Pistolet
----------------------	----------------------------

Dilution	min. 0 % - max. 5 % Eau (froide et claire)
----------	--

Dilution à l'eau	Oui
------------------	-----

Commentaire sur le traitement	Des différences de teinte peuvent se manifester entre l' application par LUCITE® 2K-PUR Matt par projection et l' application au rouleau ou au pinceau. Tester les teintes avant le début des travaux de peinture.
-------------------------------	--

Préparation du matériel

LUCITE® 2K-XTrem Matt est mélangé de manière homogène dans la proportion de mélange indiquée

9:1 avec le durcisseur LUCITE® 2K-PUR Härter. Il faut bien veiller à ce que le produit au bord du seau soit bien mélangé dans la préparation. Exécuter de préférence le mélange intensif nécessaire avec un mélangeur à max. 400 T/min.

Après le mélange, le matériau mélangé doit reposer pendant environ 5 à 10 minutes. Ensuite, le matériau mélangé doit être rempoté et mélangé à nouveau afin de garantir un mélange homogène.

La réaction commence immédiatement après le mélange, c' est-à-dire que l' applicateur n' a qu' un temps limité pour l' application du mélange. Cette période s' appelle le potlife. Pour le matériel mélangé, le potlife est d' environ 2 heures. Ne pas mélanger du matériel fraîchement mélangé avec des restes.

Les basses températures ainsi qu' une mauvaise ou insuffisante aération influencent négativement les temps de séchage.

La laque de base à 2 composants ne peut pas être appliquée sans rajouter le durcisseur

Rapport de mélange (vernissage : durcisseur)	9 : 1 En volume
---	-----------------

Durée de vie en pot	ca. 2 heures
---------------------	--------------

LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt

Paramètres d'application Airless	Réglage de la viscosité: Viscosité de livraison - température 30°C Ouverture de la buse: 0,008 - 0,010 inch Pression de pulvérisation: 100 - 120 bar Pression de pulvérisation - Tempspray: 80 - 100 bar Angle de projection: Selon objet Filtre de pistolet: Filtre maille fine n°100 Recommandation d'outils : Appareil Airless pour laques.
Nettoyage des outils	Nettoyer immédiatement après utilisation avec de l'eau. Le nettoyage du matériel de pulvérisation doit être fait avec attention. Un temps de séchage court nécessite un nettoyage intermédiaire des outils, en particulier pendant les pauses.

Structure du revêtement

Sous-sol	Revêtement de base	Revêtement intermédiaire	Revêtement final
Aluminium	LUCITE® 190 2K Epoxy Primer Aqua	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt
Composants - peinture en poudre	LUCITE® 190 2K Epoxy Primer Aqua	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt
Fer et acier - extérieur	LUCITE® 190 2K Epoxy Primer Aqua	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt
Fer et acier - intérieur	LUCITE® 190 2K Epoxy Primer Aqua	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt
Carreaux - céramiques, porteurs	LUCITE® 190 2K Epoxy Primer Aqua	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt
Bois - extérieur, dimensions exactes	LUCITE® 022 Multiprimer	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt
Bois - intérieur, dimensions exactes	LUCITE® 110 ContactPrimer	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt
Fenêtres et portes en plastique	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt	-	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt
Plastique PVC dur (chlorure de polyvinyle)	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt	-	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt
Anciens revêtement en polyuréthane, polyester, résine époxy - porteur	LUCITE® 190 2K Epoxy Primer Aqua	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt
Zinc et acier galvanisé	LUCITE® 190 2K Epoxy Primer Aqua	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt

LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt**Résistance aux produits chimiques**

Substance d'essai	Temps d'action	Évaluation
Aceton	10 s	0
Ammoniak (25%)	16 h	0
Apfelessig	23 h	0
Basischer Reiniger 1:5	16 h	0
Bremsflüssigkeit	16 h	3
Buraton 10F	23 h	0
Butylacetat	10 s	0
Cola	16 h	0
Essigsäure (98%)	1 h	0
Ethanol (48%)	1 h	0
Hautschutzcreme	16 h	0
Isopropanol	23 h	0
Kalilauge (10%)	2 min	0
Lavante 39	23 h	0
Milchsäure (10%)	16 h	0
Motoröl (biologisch)	23 h	0
Motoröl (mineralisch)	23 h	0
Phosphorsäure (5%)	23 h	0
Salzsäure (5%)	23 h	0
Santotrac 50 (spez. Öl)	23 h	0
Saurer Reiniger pur	16 h	0
Senf	5 h	0
Speiseessig (5%)	1 h	0
Sterilin	10 min	0
Sterilium	6 h	2
Stokolan	23 h	0
TORVAN-Konzentrat	23 h	0
Testbenzin K30	16 h	0
Ultrasol	10 min	0
Wasser	16 h	0

Schéma d'évaluation

0 = meilleure valeur / c'est-à-dire qu'après ces durées d'exposition, aucun changement n'est visible sur les surfaces laquées.

5 = pire valeur / des durées d'exposition plus longues que celles indiquées dans le tableau peuvent entraîner des résultats différents.

La résistance chimique et la dureté de surface de cette laque polyuréthane à deux composants à base d'eau sont comparables aux propriétés correspondantes d'une laque colorée polyuréthane à deux composants à base de solvants, parfois même supérieures pour certains paramètres.

LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt

Remarques générales

Pour les produits à deux composants, il est impératif de respecter le rapport de mélange correct et la durée de vie en pot indiquée. Tout écart par rapport aux indications peut entraîner une modification des propriétés du produit et relève de la seule responsabilité de l'applicateur.

Les produits de même type sont miscibles entre eux sous certaines conditions. En règle générale, il convient d'éviter de mélanger des matériaux différents.

Protéger le bidon et le matériau de l'humidité, du gel, des rayons directs du soleil et des températures élevées. Les emballages entamés doivent toujours être fermés hermétiquement.

Une ventilation suffisante doit être assurée pendant et après l'application.

Lors de l'enduction de surfaces visuellement cohérentes, il faut veiller à ce que les lots soient identiques.

Les teintes intensives colorées ont souvent un pouvoir couvrant plus faible en raison de leur pigment. Dans ce cas, nous recommandons d'appliquer une couche de base couvrante avec notre teinte de base coordonnée Cover up.

Les systèmes de vernis transparents ne protègent pas les supports en bois contre les UV, il convient donc d'utiliser des teintes suffisamment pigmentées en extérieur.

Les films de peinture de teintes intenses et/ou foncées ont tendance à se briser en cas de sollicitation mécanique. Cette abrasion de la surface de la peinture correspond à l'état actuel de la technique et ne doit pas être contestée.

Sur les supports contenant des substances solubles dans l'eau (taches d'eau, nicotine, substances contenues dans le bois, etc.), il convient d'utiliser une couche de fond appropriée pour bloquer les substances contenues.

Sur les surfaces horizontales et soumises à une humidité permanente, il faut veiller à ce que le revêtement ne soit pas soumis à une charge permanente, par exemple de l'eau stagnante.

En cas d'utilisation dans des locaux destinés au stockage de denrées alimentaires et de produits de luxe, nous recommandons de vider les marchandises pendant la rénovation et le séchage.

Les données de pulvérisation indiquées sont fournies à titre indicatif et peuvent varier en fonction des différents types de machines, des paramètres environnementaux et des scénarios pratiques. Avant de procéder à l'application du revêtement, les paramètres réels d'application au pistolet et la consommation de matériau doivent dans tous les cas être déterminés sur place et sur l'objet.

En raison de la diversité des supports, il est nécessaire de vérifier la compatibilité de la peinture avec le support avant d'appliquer un revêtement sur des supports inconnus ou difficiles à recouvrir.

Lors de l'utilisation du produit, les normes et directives courantes de l'artisanat doivent être respectées (cf. VOB DIN18363 partie C, fiches techniques du Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V., contenus des aides à la formation, etc.)

Cette fiche technique ne peut pas présenter tous les scénarios d'application possibles. Pour toute question relative à des situations et des circonstances non mentionnées, à leur traitement technique et à leur prise en charge, il convient de toujours consulter notre service technique extérieur ou le service technique d'application.

En cas de doute sur l'utilisation et la compatibilité, il convient de prendre contact avec l'une des options de service suivantes :

Service - Hotline : +49 2330 63 243

Adresse électronique : infoanwendungstechnik@doerken.de

Conseil aux personnes allergiques : +49 2330 63 184

Pour la Belgique adresse e-mail : benelux@doerken.com

Tél. : Belgique +32 11 822 823

Centre antipoison BE : 070 245 245

Les produits qui ne sont pas utilisés dans les règles de l'art ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.

Les indications mentionnées résultent du travail de recherche et de développement et ont été rassemblées conjointement avec l'expérience acquise dans le domaine des techniques d'application. Tant les indications écrites que les éventuels accords téléphoniques ne créent pas de rapport juridique contractuel ou d'obligations accessoires découlant du contrat de vente. Ces indications ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation de nos produits à l'usage prévu.

La parution d'une version actualisée de la fiche d'information rend caduques les éditions précédentes.

De plus amples informations sont disponibles sur notre site Internet www.doerkencoatings.de. Toutes les fiches techniques et les fiches de données de sécurité relatives aux produits et actuellement en vigueur y sont également disponibles.

Nos conditions générales de vente s'appliquent.