



Beschrijving van het product

Type	Siliconenhars-diepground als hydrofobe grondlaag
Toepassingsgebied	Voor het egaliseren van voorstrijklagen met hydrofoob effect op grof poreuze, zuigende, licht schurende pleisters of kalkzandsteen vóór het aanbrengen van de volgende lagen met LUCITE® SilicoTec. Kan worden gebruikt op oude dispersieverflagen als 10% additief met LUCITE® SilicoTec.
Eigenschappen	• Goed doordringende diepe primer op basis van siliconenhars • Versterkend effect voor schurende ondergronden • Ondersteunt de waterafstotende werking van de volgende laag zonder afbreuk te doen aan de hoge waterdampdoorlaatbaarheid • Kan worden gebruikt als een additief van 10% voor de eindlaag op oude dispersieverflagen. • Waterverdunbaar en oplosmiddelvrij
Verpakkingsgrootte	10 L
Kleuren	Kleurloos
Toepassingsgebied	Binnen en buiten
Aanvullende producten	LUCITE® 024 UniFiller Scheurvullende en vezelversterkte kunststofdispersie voor binnen en buiten volgens DIN 55945. LUCITE® 844 SilicoTec Matte siliconenhars gevelverf

Informatie over de certificering van gebouwen volgens DGNB

volgens de richtlijn "Bouwproducten in DGNB-certificering" Versie V1.2.1 - maart 2015

Productgroepen	5.1 Stofbindende coatings/primer (volgens Decopaint-RL Cat. G + H)
VOS-gehalte volgens RL2004/42/EG	< 5 g/l
DGNB-kwaliteitsniveaus	Voldoet aan DGNB kwaliteitsniveau 1 - 4

Technische gegevens

bindmiddel	Siliconenhars	
Viscositeit	Het materiaal is klaar voor gebruik en kan worden verdund met maximaal 10% schoon, koud water, afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond.	
Drogen bij 20°C / 60% relatieve vochtigheid	Stofdroog na	Overschilderbaar na
	30 - 60 Minuten	2 - 4 Uren
	Opmerking: Het drooggedrag hangt af van het absorptievermogen van de ondergrond en de omgevingsparameters. Lage temperaturen en/of slechte ventilatie kunnen een negatief effect hebben op het drogen.	
Verbruik	Kwast / rol	
	120 - 200 ml/m²	
	Het verbruik is sterk afhankelijk van het soort toepassing en het absorptievermogen van de ondergrond.	
Dichtheid	1,01 g/cm³	
Opslag	Bewaar de verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats in de gesloten originele verpakking. Na opening snel opgebruiken.	

Verwerking

Toepassing	Kwasten, Rollen
Verwerkingstemperatuur	ten minste + 8 °C (omgevingstemperatuur en objecttemperatuur)
Verdunning met water	Ja
Verwerkingsinstructies	Op zeer onregelmatig zuigende en schuurpleisters moet het materiaal LUCITE® 012 SilicoFix grondig en nat-in-nat met een kwast in de ondergrond worden gewerkt.
Reinigen van het gereedschap	Onmiddellijk na gebruik met water en afwasmiddel reinigen. Spuitmateriaal zeer zorgvuldig reinigen. De korte droogtijd vereist een tussentijdse reiniging van de gereedschappen, vooral tijdens de werkpauses.

Algemene informatie

Producten van hetzelfde type kunnen in beperkte mate met elkaar worden gemengd. In het algemeen geldt dat vermenging van verschillende materialen moet worden vermeden.

Bescherm de verpakking en het materiaal tegen vocht, vorst, direct zonlicht en hoge temperaturen. Geopende verpakkingen moeten altijd goed gesloten worden.

Tijdens en na de toepassing moet voor voldoende ventilatie worden gezorgd.

Zorg bij het schilderen van optisch coherente oppervlakken voor het gebruik van dezelfde charges.

Op horizontale oppervlakken en oppervlakken die voortdurend worden blootgesteld aan water, moet ervoor worden gezorgd dat de verflaag niet voortdurend wordt belast, bijvoorbeeld door stilstaand water.

Bij gebruik in ruimten voor opslag van voedsel en dranken raden wij aan de goederen tijdens de renovatie en het droogproces op te ruimen.

Bij het gebruik van het product moeten de geldende normen en richtlijnen van de branche in acht worden genomen. (zie VOB DIN18363 deel C, folders van de Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V., inhoud van de opleidingshulpmiddelen, enz.)

Niet alle mogelijke toepassingsscenario's kunnen in dit technische informatieblad worden opgesomd. Bij vragen over niet vermelde omstandigheden en voorwaarden, hun technische verwerking en behandeling kunt u altijd terecht bij onze technische buitendienst of de afdeling toepassingstechniek.

In geval van onduidelijkheden over het gebruik en de geschiktheid van een product kunt u contact opnemen met de technische buitendienst of met het kantoor.

mailadres: benelux@doerken.com

Tel:
België +32 11 822 823
Nederland +31 40 26 24 569

Antigifcentrum BE : 070 245 245
Antigifcentrum NL : 088 755 8000

Bij foutief gebruik van een product kan geen klacht worden ingediend.

De vermelde informatie is het resultaat van onderzoeks- en ontwikkelingswerk en werd samen met de ervaring uit de toepassingstechniek samengesteld. Noch de schriftelijke informatie, noch telefonisch gemaakte afspraken scheppen een contractuele rechtsverhouding of bijkomende verplichtingen die voortvloeien uit het koopcontract. Deze informatie ontslaat de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid om onze producten op hun geschiktheid voor het beoogde doel te testen.

Wanneer een bijgewerkte versie van de technische fiche wordt gepubliceerd, verliezen eerdere edities hun geldigheid.

Meer informatie is beschikbaar op onze website www.doerkencoatings.com. Daar zijn ook alle momenteel geldende productgerelateerde technische fiches en veiligheidsfiches beschikbaar.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.