



Prohlášení o vlastnostech

podle článků III nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 305/2011

č. DoP-22-302-03 pro výrobek

DELTA®- MAXX PLUS

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku	EAD 030218-01-0402; EN 13859-2: 2010
2. Označení typu, šarže nebo sériového čísla nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku dle článku 11, odstavec 4	Číslo šarže: viz potisk na výrobku
3. Výrobem určený účel nebo účely použití stavebního výrobku podle příslušné technické specifikace	1. Pojistné hydroizolační pásy, které se pokládají pod střešní krytinu 2. Pojistné hydroizolační pásy pro stěny, které se pokládají pod vnější fasádní obklad, a které brání působení větru a vlhkosti z vnější strany.
4. Jméno, zanesené obchodní jméno nebo zanesená značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 12, odstavec 5	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. Případné jméno a kontaktní adresa zmocněnce, který je zmocněn podle článku 12, odstavec 2	není relevantní
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku v souladu s přílohou V	Systém 3
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na které se vztahuje harmonizovaná norma	EN 13859-2: 2010, System 3: Dále uvedené autorizované osoby provedly výjmenované typové zkoušky dle systému 3 a vystavily příslušné protokoly o zkouškách.

Zkušební ústav	Identifikační číslo	Typ zkoušky	Protokol č.
KIWA	799	Zkušební protokol	1.1 / 13525 / 0357.0 1.2020
RI SE	402	Reakce na oheň	0402-CPR-O100609-195051-1
SHR	1515	Odolnost proti pronikání vody	6.022-1

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení		EAD 030218-01-0402, System 3: Dále uvedené autorizované osoby provedly výjmenované typové zkoušky dle systému 3 a vystavily příslušné protokoly o zkouškách.	
Zkušební ústav	Identifikační číslo	Typ zkoušky	Protokol č.
KIWA	799	Zkušební protokol	1.1 / 13525 / 0357.0 1.2020
RI SE	402	Reakce na oheň	0402-CPR-O100609-195051-1
SHR	1515	Odolnost proti pronikání vody	6.022-1

9. Deklarované vlastnosti			
Hlavní vlastnosti	Hodnota	Harmonizovaná technická specifikace	
Reakce na oheň	B, s1-d2	EAD 030218-01-0402 EN 13859-2: 2010	
Vodotěsnost	třída W1		
Pevnost podélná	450 N/5 cm (± 20 %)		
Pevnost příčná	400 N/5 cm (± 20 %)		
Protážení podélné	40 - 70 %		
Protážení příčné	50 - 100 %		
Pevnost v přetřetí podélná	340 N (± 20 %)		
Pevnost v přetřetí příčná	370 N (± 20 %)		
pružnost v chladu	až -45 °C		
Vlastnosti po působení umělého stárnutí			
- vodotěsnost	W1		
- pevnost podélná	380 N/5 cm (± 20 %)		
- pevnost příčná	320 N/5 cm (± 20 %)		
- protážení podélné	32 - 58 %		
- protážení příčné	40 - 80 %		
Prodloužená expozice při testu umělého stárnutí (448 d: 5 ± 2 m/s; 70°C)	vodotěsnost W1		
Délka	50 m (-0 %)		
Šířka	1,5 m (+1,5 / -0,5 %)		
Plošná hmotnost	190 g/m² (+/-10 %)		
Propustnost vodní páry	Sd = 0,17 m (+/-0,05 m)		
Vodotěsnost ve spoji	těsná		
Nebezpečné látky	není deklarováno		

10. Hodnoty výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými hodnotami v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jménem výrobce uvedení jednatele:

Bank

Christian Harste

Ingo

Ingo Quent

Herdecke, 1.7.2022

Místo a datum vydání