

INDUSTRY



INDUSTRY

DÖRKEN Industry ist unsere effiziente Lösung für den industriellen Serieneinsatz. Die sorgsam ausgewählten Pigmente überzeugen durch ihre Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Einflussfaktoren.

DÖRKEN Industry bietet Ihnen auf jeder Mischanlage ein umfangreiches Tönspektrum, zum Beispiel mit Lang- und Kurzöl-Alkyden, Polyestern, 2K-PU, Epoxiden und NC-Systemen.

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

- › exzellente Deckkraft
- › hohe Hitze- und Chemikalienbeständigkeit für 2K-PU und 2K-EP-Systeme und Melaminsysteme, Nitrocellulose-Systeme
- › ausgezeichnete Wetter- und Lichtstabilität
- › geeignet für Spritzapplikation
- › kompatibel für Korrosionsschutzsysteme ohne Verringerung des Schutzes nach DIN EN 12944
- › für Werkstönungen und Point of Sale geeignet

SPEZIFIKATIONEN

Bezeichnung		Color Index	Pigmentgehalt	Ø Dichte	BSF Merkblatt	Lichteinheit Tint	Wetterechtheit Tint	Beständigkeit Alkali	Beständigkeit Säure
Industry - Anorganische Pigmente									
600	Yellow Oxide	PY 42	55	1,95	1	8	5	x	x
601	Yellow BiVa G	PY 138/ PY 184	45	1,35	2	6-7	4-5	x	x
602	Yellow Brown	PBr 24	70	2,15	1	8	4-5	x	x
642	Red Oxide Y	PR 101	65	2,13	1	8	5	x	x
690	White	PW 6	70	2,16	1	6-7	5	x	x
Industry - Organische Pigmente									
603	Orange Yellow	PY 139	30	1,26	2	8	5	x	x
604	Citron Yellow	PY 184	47	1,27	2	6-7	4-5	x	x
605	Yellow	PY 74	24	1,12	3	6-7	4-5	x	x
620	Orange	PO 36	28	1,18	2	7	5	x	x
621	Orange	PO 73	28	1,08	2	8	4-5	x	x
643	Violet	PV 23	8	1,14	3	8	4-5	x	x
644	Red	PR 254	45	1,18	2	8	4-5	x	x
645	Red	PR 170	39	1,11	3	6	4-5	x	x
646	Red INT	PR 112	35	1,09	3	6	4-5	x	x
660	Green	PG 7	24	1,15	2	8	5	x	x
675	Blue	PBL 15:4	19	1,21	2	8	5	x	x
692	Black (LC)	PBk 7	14	1,27	2	8	5	x	x
693	Black (HC)	PBk 7	24	1,25	2	8	5	x	x

