

Vernis et vitrificateurs incolores monocomposants,
en phase solvant et en phase aqueuse

DELTA[®]
WOODPROTECTION



DELTA[®] Parquet
DELTA[®] Vernis Marin
DELTA[®] Duralac plus

- > Vitrificateurs et vernis à base de résines polyuréthanes en phase solvant, robustes, résistants aux produits d'entretien ménager et à l'abrasion
- > Vitrificateurs à base de résines polyuréthanes en phase aqueuse résistant à l'abrasion, aux tâches d'eau et à séchage rapide





Informations sur les produits DELTA® Parquet / DELTA® Vernis Marin / DELTA® Duralac plus

	DELTA® Parquet Brillant / Mat-soie 	DELTA® Vernis Marin Brillant / Satin 	DELTA® Duralac plus Brillant / Satin
Description	Vitrificateurs monocomposants à base de résines polyuréthanes en phase solvant, d'aspect brillant ou mat-soie.	Vernis polyuréthanes monocomposants en phase solvant, d'aspect brillant ou satin.	Vitrificateurs monocomposants à base de résines polyuréthanes en phase aqueuse, d'aspect brillant ou satin.
Destination	Produits adaptés à un usage domestique en intérieur pour la protection et la décoration de parquets, de boiseries et du mobilier en bois brut ou déjà recouvert. Utilisation en extérieur uniquement en cas d'exposition indirecte conformément à la norme DIN 50010.	Produits adaptés à un usage en intérieur et en extérieur pour la protection et la décoration de boiseries (notamment pour les bateaux - parties non immergées).	Produits adaptés à un usage en intérieur sur des supports en bois fortement sollicités : parquets, escaliers, portes, meubles, boiseries...
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> > Très bel aspect > Bonne résistance mécanique à l'abrasion (film dur) > Résistance chimique aux tâches d'eau, aux acides faibles et aux produits d'entretien ménager dans le cadre d'un usage domestique > Application aisée 	<ul style="list-style-type: none"> > Bonne résistance mécanique à l'abrasion (film dur) > Durcissement rapide > Application aisée (produits très garnissants) > Brillance élevée 	<ul style="list-style-type: none"> > Bonne résistance mécanique à l'abrasion (film dur) > Résistance chimique aux tâches d'eau, aux acides faibles et aux produits d'entretien ménager dans le cadre d'un usage domestique > Séchage rapide > Sans odeur
Rendement	10 m ² /L	10-12 m ² /L	8-10 m ² /L
Séchage à 20°C / 60% H.R.	Sec au toucher : 45 min Recouvrable par un produit en phase solvant : 6 à 16 heures	Sec au toucher : 45 min Recouvrable par un produit en phase solvant : 6 à 16 heures	Sec au toucher : 30 min Recouvrable par un produit en phase aqueuse : 4 heures
Degré de brillance	Brillant : 80 pour un angle de mesure de 60° Mat-soie : 25 pour un angle de mesure de 60°	Brillant : 80 pour un angle de mesure de 60° Satin : 25 pour un angle de mesure de 60°	Brillant : 80 pour un angle de mesure de 60° Satin : 30 pour un angle de mesure de 60°
Conditionnements	0,75L / 2,5L	0,75L / 2,5L	0,75L / 2,5L

Votre distributeur DÖRKEN COATINGS :

DELTA®
WOODPROTECTION



DÖRKEN COATINGS France SAS
PA des Béthunes
22 rue de l'Équerre
BP 29130
Saint-Ouen-l'Aumône
F - 95074 Cergy Pontoise Cedex

Tél : 01 34 30 42 42
Fax : 01 34 30 42 40
info.dcf@doerken.com
www.doerken.com

DÖRKEN
COATINGS