



Produktbeschreibung

| | |
|-------------------|---|
| Typ | Stumpfmatte Premium- Innenfarbe mit höchster Qualitätsstufe |
| Verwendungszweck | Innendispersionsfarbe für scheuerbeständige und hochwertigste Oberflächen im Privat- und Gewerbebereich mit langer Offenzeit für einen optimalen glatten Verlauf und Streiflichtunempfindlichen Oberflächen. Speziell für die Airlessverarbeitung entwickelt und optimiert für eine effiziente Verarbeitung mit optimalem Ergebnis. |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> • Optimal verarbeitbar insbesondere auf glatten, hochwertigen Untergründen • Hervorragendes Deckvermögen mit hohem Weißgrad • Lösemittel und Weichmacherfrei • Guter Verlauf mit langer Offenzeit • Diffusionsfähig |
| Verpackungsgrößen | 12 L / 25 L |
| Einsatzbereich | innen |

Technische Daten

| | | | |
|---|--|----------------------|--------------------|
| Bindemittel | Reinacrylat | | |
| Glanzgrad gem. DIN EN 13300 | stumpfmatt | | |
| Viskosität | Das Material ist verarbeitungsfähig eingestellt. | | |
| Trocknung bei 20°C / 60% rel. Luftfeuchte | Staubtrocken nach | Überarbeitbar nach | Durchgehärtet nach |
| | 3 - 4 Stunden | 4 - 6 Stunden | 3 - 7 Tage |
| <p>Überarbeitungshinweis: Das Trocknungsverhalten ist von der Saugfähigkeit des Untergrundes, sowie den Umgebungsparametern abhängig. Niedrige Temperaturen und/oder schlechte Be- und Entlüftung können sich negativ auf die Trocknung auswirken.</p> | | | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Verbrauch | Spritzen |
| | 190 - 210 ml/m² |
| | Der Verbrauch ist sehr stark abhängig von der Art der Verarbeitung und der Saugfähigkeit des Untergrundes. |
| Deckvermögen gem. DIN EN 13300 | Klasse 1 bei 4 m ² /L Ergiebigkeit |
| Nassabriebklasse gem. DIN EN 13300 | Klasse 1 |
| Dichte | 1,40 g/cm ³ |
| Lagerung | Das Gebinde kühl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebinde lagern. Nach Anbruch schnell verbrauchen. |

Verarbeitung

| | |
|------------------------------|---|
| Applikationsverfahren | Spritzen |
| Verdünnbarkeit mit Wasser | ja |
| Airlessapplikationsparameter | <p>Viskositätseinstellung: Lieferviskosität Düsenbohrung: 0,017 - 0,021 inch Spritzdruck: 100 - 120 bar Spritzwinkel: Bauteilabhängig Pistolenfilter: Filter 60 Maschen mittel</p> <p>Werkzeugempfehlung: Airlessspritzgerät für Dispersionsfarben (z.B. Wagner® Super Finish 33 Plus)</p> |

Beschichtungsaufbau

| Untergrund | Grundbeschichtung | Zwischenbeschichtung | Schlussbeschichtung |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Altbeschichtung - tragfähig | - | LUCITE® 440 Inside Pro | LUCITE® 440 Inside Pro |
| Beton | LUCITE® 010 Sealer Pro | LUCITE® 440 Inside Pro | LUCITE® 440 Inside Pro |
| Glasfasergewebe, Glasfaservlies: - innen, tragfähig | - | LUCITE® 440 Inside Pro | LUCITE® 440 Inside Pro |
| Glattvlies / Renoviervlies / Malervlies | - | LUCITE® 440 Inside Pro | LUCITE® 440 Inside Pro |
| Holzwerkstoffe (z.B. OSB / MDF) | LUCITE® 022 Multiprimer | LUCITE® 440 Inside Pro | LUCITE® 440 Inside Pro |
| Kalksand- und Ziegelstein Mauerwerk | LUCITE® 010 Sealer Pro | LUCITE® 440 Inside Pro | LUCITE® 440 Inside Pro |
| Porenbeton | LUCITE® 010 Sealer Pro | LUCITE® 440 Inside Pro | LUCITE® 440 Inside Pro |
| Putzmörtelgruppen nach DIN V 18550, P II und P III | LUCITE® 010 Sealer Pro | LUCITE® 440 Inside Pro | LUCITE® 440 Inside Pro |
| Putzmörtelgruppen nach DIN V 18550 Gipsputze (Mörtelgruppe P IV - P V) | LUCITE® 010 Sealer Pro | LUCITE® 440 Inside Pro | LUCITE® 440 Inside Pro |
| Raufaser, Papierprägetapeten - innen, tragfähig | - | LUCITE® 440 Inside Pro | LUCITE® 440 Inside Pro |
| Vinyltapeten - innen, tragfähig | - | LUCITE® 440 Inside Pro | LUCITE® 440 Inside Pro |

Allgemeine Hinweise

Artgleiche Produkte sind bedingt untereinander mischbar. Es gilt allgemein, dass ein Vermengen verschiedener Materialien vermieden werden sollte.

Während und nach der Verarbeitung muss für ausreichende Belüftung gesorgt werden.

Das Gebinde und Material vor Feuchtigkeit, Frost, direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde sollten immer dicht verschlossen werden.

Bei der Beschichtung optisch zusammenhängender Flächen ist auf Chargengleichheit zu achten.

Bunte Intensivfarbtöne besitzen pigmentbedingt oftmals ein geringeres Deckvermögen. In diesen Fällen empfehlen wir einen deckenden Grundanstrich mit unserem abgestimmten Grundfarbton Cover up.

Anstrichfilme in intensiven und / oder dunklen Farbtönen neigen bei mechanischer Beanspruchung zu Pigmentbruch. Dieser Abrieb an der Anstrichoberfläche entspricht dem Stand der Technik und ist nicht zu beanstanden.

An großen, zusammenhängenden Flächen können, je nach Objekt-, bzw. Bauteilkonstruktion und Beschichtungsart, unter Streiflichteinfall Applikationsstrukturen sichtbar werden.

Auf Untergründen mit wasserlöslichen Stoffen (Wasserflecken, Nikotin, Holzinhaltstoffe, etc.), ist eine entsprechende Grundierung zur Absperrung der Inhaltsstoffe einzusetzen.

Bei Kontakt mit weichmacherhaltigen Produkten (Tür- und Fensterdichtungen etc.) ist die Unbedenklichkeit des Dichtprofilherstellers einzuholen, bzw. ein Probeanstrich notwendig.

Innendispersionsfarben sind nicht für Dauernassbereiche geeignet.

Bei Einsatz in Räumen für Genuss- und Lebensmittellagerung empfehlen wir die Ware während Renovierung und Trocknung auszuräumen.

Die angegebenen Spritzdaten dienen zur Orientierung und können auf Grund von unterschiedlichen Maschinentypen, Umgebungsparameter, sowie Praxisszenarien abweichen und variieren. Vor der Beschichtungsausführung müssen die tatsächlichen Spritzapplikationsparameter und Materialverbräuche in jedem Fall vor Ort und am Objekt ermittelt werden.

Bei der Verwendung des Produkts sind die gängigen Normen und Richtlinien des Handwerks zu beachten (vgl. VOB DIN18363 Teil C, Merkblätter des Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V., Inhalte der Ausbildungshilfen, etc.).

In diesem technischen Merkblatt können nicht alle etwaigen Szenarien zur Anwendung aufgeführt werden. Bei Fragen zu nicht aufgeführten Sachverhalten und Gegebenheiten, deren technischer Bearbeitung und Behandlung ist immer Rücksprache mit unserem technischen Außendienst oder der anwendungstechnischen Abteilung zu halten.

Bei Unsicherheiten zu Verwendung und Verträglichkeit ist Kontakt über eine der folgenden Serviceoptionen aufzunehmen:

Service - Hotline: +49 2330 63 243

E - Mailadresse: infoanwendungstechnik@doerken.de

Allergikerberatung: +49 2330 63 184

Nicht fachgerecht eingesetzte Produkte können nicht beanstandet werden.

Die aufgeführten Angaben resultieren aus der Forschungs- und Entwicklungsarbeit und wurden gemeinsam mit der Erfahrung aus dem anwendungstechnischen Bereich zusammengestellt. Sowohl die schriftlichen Hinweise, als auch etwaige telefonische Absprachen begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis oder Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Diese Hinweise entbinden den Verarbeitenden nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen.

Mit Erscheinen einer aktualisierten Merkblattversion verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.

Weitere Informationen sind auf unserer Internetseite www.doerkencoatings.de abrufbar. Dort sind auch alle aktuell gültigen produktbezogenen technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter verfügbar.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.