

FICHE TECHNIQUE



» DESCRIPTION

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE ISOLANT EN PHASE AQUEUSE, D'ASPECT MAT ET FORMULÉE À BASE DE LIANT CATIONIQUE.

» DESTINATIONS

PRODUIT ADAPTÉ À UN USAGE EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR ISOLANT LES TACHES ET AURÉOLES DE NICOTINE, D'HUMIDITÉ SÈCHE, DE SUIE, D'HUILE, DE GRAISSE, DE MOISSISSURES ET BLOQUANT LES REMONTÉES DE TANINS EN VUE DE L'APPLICATION DE COUCHES DE FINITION DE LA GAMME LUCITE (LUCITE 152 SPÉCIAL BOIS, LUCITE 800 HOUSEPAINT, LUCITE 400/402/404 ALL-IN, ...).

» QUALITÉS PRINCIPALES

TRÈS BON POUVOIR ISOLANT

SÉCHAGE RAPIDE : RECOUVRABLE APRÈS 4 à 6 HEURES

EXCELLENTE ADHÉRENCE SUR DE NOMBREUX SUPPORTS : BOIS, MATIÈRES PLASTIQUES DURES, VERRE, FAÏENCE, METAUX NON FERREUX

APPLICATION AISÉE

FICHE TECHNIQUE

» CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LIANT	LIANT CATIONIQUE
CLASSIFICATION AFNOR NF T 36-005	FAMILLE I - CLASSE 10g
NIVEAU DE BRILLANCE	MAT
EXTRAIT SEC EN POIDS	55 %
DENSITÉ (en g/ml)	1.48
COV	VALEUR LIMITE UE POUR CE PRODUIT (Cat A/g) : 30 g/l (2010) CE PRODUIT CONTIENT MOINS DE 30 g/l DE COV
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	
TEINTES	BLANC TEINTES PASTEL sur le système à teinter MixPlus à partir du blanc

» INFORMATIONS PRATIQUES

RENDEMENT (donnée liée au support et au mode d'application)	8 m²/L
DILUTION	PRÊT À L'EMPLOI – NE PAS DILUER
PROCÉDÉS D'APPLICATION	BROSSE – ROULEAU (microfibre 10 mm) - PISTOLET
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	EAU
PRÉPARATION DU PRODUIT	BIEN AGITER CE MÉLANGE AVANT UTILISATION
CONDITIONS D'APPLICATION	Température de l'air et du support : entre 8 et 30°C Humidité relative de l'air : intérieur 60% maximum et extérieur 80% maximum Humidité du bois : de 8 à 15%
TEMPS DE SÉCHAGE (donnée liée au support et aux conditions d'application)	Sec au toucher : 1 H Recouvrable par un produit en phase aqueuse : 16 H
CONDITIONNEMENTS	2,5L et 12L

06/2026

DÖRKEN COATINGS France – PA des Béthunes - 22 Rue de l'Equerre - BP 29130 - 95074 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01.34.30.42.42 Fax : 01.34.30.42.40 Email : info.dcf@doerken.com

FICHE TECHNIQUE

» MISE EN OEUVRE

L'ÉTAT DES SUPPORTS, LEURS PRÉPARATIONS AINSI QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX DTU, AUX NORMES EN VIGUEUR ET AUX RÈGLES DE L'ART.

- PRÉPARATIONS DES SUPPORTS
 - Les supports doivent être bruts, sains, secs, propres et adhérents. Il faut nettoyer toutes les salissures (poussières, impuretés, suie, graisse, taches, ...),
 - Bois bruts stables ou à stabilité dimensionnelle limitée en intérieur et en extérieur, panneaux de bois et dérivés du bois (OSB, MDF, ...) : nettoyer et dégraisser (avec un produit sans savon à pH compris entre 6,5 et 8), poncer et dépoussiérer puis appliquer de LUCITE 022 MULTIPRIMER pour isoler des matières hydrosolubles (tanins),
 - Bois exotiques : nous consulter,
 - Anciens revêtements : vérifier l'adhérence, lessiver (avec un produit sans savon à pH compris entre 6,5 et 8), poncer et dépoussiérer,
 - Peintures thermolaquées adhérentes et matières plastiques dures : lessiver (avec un produit sans savon à pH compris entre 6,5 et 8), poncer, dépoussiérer et effectuer un test sur une surface témoin afin de valider la performance d'adhérence du produit LUCITE 022 MULTIPRIMER,
 - Faïence, verre : dégraisser et lessiver (avec un produit sans savon à pH compris entre 6,5 et 8), poncer avec un abrasif à l'eau puis nettoyer et laisser sécher (au moins 48 heures pour les joints)
 - Aluminium : dégraisser et lessiver (avec un produit sans savon à pH compris entre 6,5 et 8), poncer et dépoussiérer,
 - Zinc et acier galvanisé : dégraisser et lessiver (avec un produit sans savon à pH compris entre 6,5 et 8) puis dérocher,
 - Supports tachés par la présence de micro-organismes : procéder à une décontamination à l'aide d'un traitement anticryptogamique approprié,

FICHE TECHNIQUE

- Supports farinants/pulvérulents ou fortement absorbants : appliquer au préalable une couche de LUCITE 010 SEALER PRO,
 - Vérifier l'absorption du support par test de la goutte d'eau,
 - Contrôler le taux d'humidité du support avant application.
-
- APPLICATION
 - Avant application, contrôler impérativement le taux d'humidité du support bois ainsi que l'humidité relative de l'air ambiant.
 - En cas d'application à la brosse ou au rouleau, ne pas procéder à une dilution à l'eau du produit (conséquences négatives sur le pouvoir isolant du produit : activation des matières hydrosolubles).
 - Appliquer une couche de LUCITE 022 MULTIPRIMER après avoir réalisé les préparations des supports. Un délai de séchage de 16 heures est nécessaire pour isoler efficacement des matières hydrosolubles présentes dans les supports (donnée variable en fonction du support et des conditions d'application).
 - En présence de supports fortement encrassés et/ou tachés générant une migration au niveau de la première couche, appliquer une seconde couche de LUCITE 022 MULTIPRIMER après séchage complet de la première couche.
 - Recouvrir impérativement LUCITE 022 MULTIPRIMER d'une couche de finition de type LUCITE 152 SPÉCIAL BOIS, LUCITE 800 HOUSEPAINT ou LUCITE 400/402/404 ALL-IN...
 - En cas d'application en extérieur, recouvrir le produit rapidement par une couche de finition (maximum dans les 24 heures).
 - Éviter les conditions climatiques extrêmes (grande chaleur, vent, soleil, etc...) qui peuvent avoir une incidence sur les propriétés de mise en œuvre, de séchage et de surface.



LUCITE 022 MULTIPRIMER

FICHE TECHNIQUE

» STOCKAGE

Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Refermer soigneusement l'emballage après utilisation.

» SÉCURITÉ

Conserver hors de portée des enfants ainsi qu'à l'écart de toutes denrées alimentaires.
Lors de l'application, se protéger la peau, les mains et le visage.
Dans le cas d'une utilisation en intérieur, aérer efficacement pendant et après l'application.
Se renseigner auprès des autorités des conditions de collecte et d'élimination des produits inutilisés et des emballages vides.
Veuillez consulter la fiche de données de sécurité avant application.

» REMARQUES

Le contenu de ce document a pour but d'informer nos clients des propriétés, des caractéristiques et des conditions d'application de ce produit. Il a été établi en fonction des connaissances techniques du moment, conformément aux DTU et normes en vigueur. Il appartient à l'applicateur de vérifier que la présente fiche technique corresponde à la dernière version actualisée ainsi que de respecter les recommandations techniques de préparations des supports et d'application du produit.

Cette version annule et remplace la précédente fiche technique relative à ce produit.