

Scheda tecnica

DELTA®-INSIDE-BAND

Banda adesiva armata con rivestimento in carta rinforzata, per applicazioni interne.



Caratteristiche	Norma	Valore
Descrizione		
Applicazione	-	Per sigillare gli schermi al vapore DELTA® in corrispondenza delle sovrapposizioni e i raccordi garantendo la tenuta ermetica all'aria dello strato interno. Facile da strappare in singoli pezzi anche a mano.
Materiale	-	Colla acrilica priva di solventi associata ad un supporto in carta rinforzata con pellicola di protezione rimovibile.
Larghezza del rotolo	-	60 mm
Lunghezza del rotolo	-	40 m
Proprietà adesive		
Tensione di superficie richiesta al supporto	ISO 8296	> 36 mN/m
Prova di pelatura a T (vo = 10 mm/min)	DIN 4108-11 / EN 11339	$F_{s,max} \geq 2,6 \text{ N/10 mm}$ $F_{s,m} \geq 1,6 \text{ N/10 mm}$
Prova di pelatura a T (vo = 100 mm/min)	DIN 4108-11 / EN 11339	$F_{s,max} \geq 5,9 \text{ N/10 mm}$ $F_{s,m} \geq 3,4 \text{ N/10 mm}$
Test di invecchiamento seguito da prova di pelatura (120 giorni a 65°C e 80% u. r.)	DIN 4108-11	passato
Resistenza a pelatura statica (carico di 0,3 N per 24 ore a +30°C)	DIN 4108-11	passato
Resistenza al taglio delle giunzioni	EN 12317-2	$\geq 40 \text{ N/50 mm}$
Informazioni aggiuntive		
Conformità	-	DTU 31.2 (costruzioni in legno), DTU 45.10 (isolamento di coperture)
Temperatura di posa in opera	-	da +5°C a +40°C
Scadenza	-	illimitata
Stabilità termica	-	da -40°C a +80°C
Caratteristiche del supporto	-	Sufficientemente stabile, rigido, asciutto, privo di oli e grassi.
Supporti compatibili		<ul style="list-style-type: none"> • Schermi al vapore e all'aria DELTA® • Strati in PE/PP/PES/PA, membrane metallizzate multistrato, carta kraft • Pannelli rigidi di legno come truciolati o OSB • Legno piallato con superficie liscia (per esempio verniciato). • Plastiche rigide (PE, PVC, ecc.). • Metalli (acciaio, alluminio, ecc.). <p>Alcuni supporti sono meno adatti per un'adesione ottimale (substrati porosi come il cartongesso) e devono essere trattati con un primer (DELTA®-HF PRIMER). In caso di dubbi si consiglia una prova di adesione direttamente in loco.</p>
Confezione	10 rotoli/scatola	
Numero di scatole per pallet	28 scatole/pallet	

I dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze attuali al momento della pubblicazione e non pretendono di essere complete. In caso di domande o dubbi vi preghiamo di contattare direttamente l'ufficio tecnico. La pubblicazione di questa scheda tecnica annulla e sostituisce quelle precedenti.

