

Технический лист

DELTA®-PENTAXX

Диффузионная мембрана с высокой УФ-стабильностью для монтажа на утеплитель и сплошной настил.



Характеристика	Метод испытаний	Значение / Описание
Описание		
Применение	-	Для скатных крыш с одно- и двухслойной вентиляцией, со сплошным настилом или без настила.
Материал	-	Многослойная подкровельная плёнка из нетканого полипропилена и функциональных слоёв.
Особенности	-	Запатентованный многослойный функциональный слой с повышенной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению (масса ок. 90 г/м²).
Поверхностная масса	EN 1849-2	200 г/м² (± 10%)
Толщина	EN 1849-2	ок. 0,4 мм
Водонепроницаемость		
Водонепроницаемость до и после искусственного старения (5.000 ч. УФ)	EN 1928 + EN 13859-2	Класс W1
Дождевой тест	Методика TU-Berlin	Водонепроницаемый
Паропроницаемость		
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии S _d	EN ISO 12572	0,15 м (± 0,05 м)
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ	-	ок. 375
Прочностные характеристики		
Прочность на разрыв в продольном / поперечном направлении	EN 12311-1	360/250 Н/5 см (± 15%)
Прочность после искусственного старения (5.000 ч. УФ) в продольном / поперечном направлении	EN 12311-1	270/190 Н/5 см (± 20%)
Относительное удлинение в продольном/поперечном направлении	EN 12311-1	13-26% / 40-65%
Прочность на надрыв при закреплении гвоздём в продольном/поперечном направлении	EN 12310-1	150/230 Н (± 20%)
Стабильность размеров	EN 1107-2	< 2%
Гибкость при низких температурах	EN 1109	-50 °C
Другие свойства		
Реакция на огонь	EN 13501-1	Класс E
Температурная стабильность	-	от -40 °C до +80 °C
Стабильность при кратковременном нагреве	-	+100 °C
УФ-стабильность*	-	4 месяца
Системные аксессуары DELTA® из программы клеев и лент	-	DELTA®-MULTI-BAND (универсальная односторонняя клеящая лента для наклёстов, проходок и ремонта) – рулон 25 м, ширина 60 или 100 мм. DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60 (уплотнительная лента из вспененного полиэтилена для контрообрешётки) – рулон 60 мм × 30 м. DELTA®-DICHT-BAND DB 50 (уплотнительная лента из бутилкаучука для контрообрешётки) – рулон 60 мм × 30 м. DELTA®-THAN (клей для примыканий) – 310 мл. DELTA®-FLEXX-BAND (соединительная односторонняя лента для проходок и деталей) – рулон 100 мм × 10 м или 80 мм × 6 м.
СЕ-Соответствие	EN 13859-1&2	Да
Размер	-	50 м × 1,50 м (24 рул./поддон)
Масса рулона	-	15 кг

* Для получения дополнительной информации о стойкости к ультрафиолетовому излучению см. также техническую информацию «Воздействие ультрафиолетового излучения на подкровельные плёнки».