



Prehlásenie o vlastnostiach
podľa článku III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy č. 305/2011

č. DoP-17-007-02

pre výrobok

DELTA®-MS DRAIN

1. Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku	EN 13252:2016		
2. Označenie typu, šarže alebo sériového čísla alebo iné označenie k identifikácii stavebného výrobku podľa článku 11, odstavce 4	číslo šarže: viď potlač na výrobku		
3. Výrobcom určený účel alebo účely použitia stavebného výrobku podľa príslušnej technickej špecifikácie	geotextílie a príbuzné výrobky - vyžadované vlastnosti pro použití ve svislých a vodorovných drenážních opatřeních, předpokládá použití D+F (drenáž + filtrace)		
4. Meno, zavedené obchodné meno alebo zavedená značka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11, odstavce 5vec 5	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke		
5. Prípadne meno a kontaktná adresa spinomocnenca, ktorý je podľa článku 12, odstavce 2	nie je relevantné		
6. Systém alebo systémy posudzované a overované stálosti vlastností stavebného výrobku v súlade s prílohou V	systém 2+		
7. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma	Ďalej uvedené autorizované osoby vykonali vymenované typové skúšky a vystavili príslušné protokoly.		

Skúšobný ústav	Identifikačné číslo	Typ skúšky	Protokol č.
Kiwa GmbH	NB 0799		1.1/13525/0468.0.2-2011
Kiwa GmbH	NB 0799		1.1/13525/0047.0.1-2016

8. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení	nie je relevantné		
---	-------------------	--	--

Deklarované vlastnosti		
Hlavné vlastnosti	hodnota	Harmonizovaná technická špecifikácia
Pevnosť v ťahu (skúška na širokom pruhu) (EN ISO 10319)	MD 6,1 / CMD 5,1 kN/m (-0,6)	EN 13252:2016
Najvyššie preťaženie (EN ISO 10319)	MD 36,4 / CMD 46,5% (+/-4)	
Pevnosť v prerazení (guľčiková skúška) (EN ISO 13433)	26,6 mm (+2,7)	
Charakteristická veľkosť pórov (EN ISO 12956)	60 µm (+/-6)	
Priepustnosť pre vodu (EN ISO 11058)	55 mm/s (-5)	
Priepustnosť vody v rovine (EN ISO 12958, sklon = 1)	2 kPa 0,61 · 10 ⁻³ m/s (-0,06)	
	20 kPa 0,54 · 10 ⁻³ m/s (-0,05)	
	50 kPa 0,52 · 10 ⁻³ m/s (-0,05)	
	100 kPa 0,49 · 10 ⁻³ m/s (-0,05)	
Odolnosť podľa prílohy B	v priebehu 3 dní po zabudovaní zakryť	
Odolnosť v prirodzenej pôde s hodnotou pH-Wert medzi 4 až 9 a teplotou < 25 °C	minimálne 50 rokov	
Kombinované státnute (podľa bodu B4.2.2.)	-	
zbytková pevnosť (EN ISO 13438)	MD 98,1 / CMD 104,6%	
zbytkové preťaženie (EN ISO 13438)	MD 78,7 / CMD 88,5%	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	

10. Hodnoty výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s deklarovanými hodnotami v bode 9.

Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

V mene výrobcu podpísaný konateľ:



Christian Harste



Ingo Quent

Ivanka pri Dunaji, 31.07.2017
(Miesto a dátum vydania)